

波然水性高浓色浆产品介绍

色浆名称 Colorants	颜料指数 Pigment Index	颜色 Color	密度 Specific Gravity g/ml	颜料含量% Pigment Solids	耐酸 Acid fastness	耐碱 Alkali fastness	耐温性 Heat stability	耐光性		耐候性		色 样 Colour	
								Lightfastness		Weatherfastness		TT 全色	ST1/25 淡色
								TT 全色	ST1/25	TT 全色	ST1/25	Full	Tint
BNM-CB1-B	PBK7	蓝相碳黑	1.3±0.1	40	5	5	>300	8	8	5	5		
黄相碳黑 BNM-CB3-Y	PBK7	黄相碳黑	1.3±0.1	40	5	5	>300	8	8	5	5		
BNM-TiO ₂ -W	PW6	钛白	2.3±0.1	70	5	5	>300	8	8	5	5		
铁 红 色 浆 BNM-OIR-01Y	PR101	黄相铁红	2.4±0.1	70	4-5	5	>300	8	8	5	5		
氧化铁红 BNM-OIR-03B	PR101	蓝相铁红	2.4±0.1	70	4-5	5	>300	8	8	5	5		
氧 化 铁 黄 BNM-OIY-04G	PY42	铁黄	2.2±0.1	68	4-5	4-5	>180	8	8	5	5		
红相酞菁蓝 BNM-PB150-R	PB15:0	红相酞菁蓝	1.25±0.1	50	5	5	>220	8	7-8	5	4-5		
酞菁蓝色浆 BNM-PB153-G	PB15:3	绿相酞菁蓝	1.25±0.1	50	5	5	>220	8	8	5	5		
黄相酞菁绿色 浆 BNM-PG7-Y	PG7	酞菁绿	1.25±0.1	50	5	5	>220	8	7-8	5	4-5		
颜料黄色浆 BNM-GY74-G	PY74	颜料黄	1.2±0.1	45	5	5	>180	7	6-7	4-5	4		
颜料黄色浆 BNM-PY83-R	PY83	颜料黄	1.2±0.1	40	5	5	>200	7	6-7	4-5	4		
颜料黄色浆 BNM-PY97-G	PY97	绿相颜料黄	1.2±0.1	43	5	5	>200	7-8	7	4-5	4		
黄色浆 BNM-PY110	PY110	颜料黄	1.2±0.1	40	5	5	>250	8	7-8	5	5		
黄色浆 BNM-PY139-R	PY139	红相颜料黄	1.2±0.1	40	4-5	4	>250	7-8	7	5	4-5		
绿相黄色浆 BNM-PY154-G	PY154	颜料黄	1.2±0.1	40	5	5	>200	8	7-8	5	5		
黄色浆 BNM-PY180-G	PY180	绿相颜料黄	1.2±0.1	40	5	5	>280	8	7	5	4-5		
红色浆 BNM-PR122-Y	PR112	黄相颜料红	1.2±0.1	50	4	4	>170	7	6-7	5	4-5		
TLC2-R7170	PR170	颜料红	1.2±0.1	45	5	5	>180	8	7-8	5	5		
TLC2-R7254Y	PR254	颜料红	1.2±0.1	45	5	5	>250	8	7-8	5	5		
红色浆 BNM-PR122-B	PR122	蓝相颜料红	1.2±0.1	45	5	5	>250	8	8	5	5		
橙 色 色 浆 BNM-P064-R	PO64	红相颜料橙	1.2±0.1	40	5	5	>200	7-8	7	5	4-5		
橙 色 色 浆 BNM-P073-R	PO73	红相颜料橙	1.2±0.1	40	5	5	>250	8	7-8	5	5		
紫色浆 BNM-PV19	PV19	颜料紫	1.2±0.1	35	5	5	>250	8	7-8	5	5		
红相紫色浆 BNM-PV23-R	PV23	颜料紫	1.2±0.1	35	5	5	>250	8	7-8	5	5		

波然水性高浓色浆产品介绍

说明：

TT 全色：深色，在 1%钛白含量水性漆中加入 8%的色浆

ST 1/25：在 15%钛白含量的工业漆中加入 0.6%的色浆

耐光性 8 级为最好，1 级为最差

耐候性 5 级为最好，1 级为最差

耐酸性（耐 0.5%硫酸溶液）5 级为最好，1 级为最差

耐碱性（耐 2.0 的氢氧化钠溶液）5 级为最好，1 级为最差

产品特点：

- 1、高颜料含量浓缩浆：着色力高、展色性好、相容性广、性价比高，适用于各种水性体系建涂工业和其它领域水性体系着色。
- 2、高品质颜料配合高性能表面活性剂精细制作：各方面性能突出，可用于各种高性能要求（耐候、耐光、耐酸、耐碱、耐温、粒径、着色力、明暗度、饱和度、色相等）的各种水性体系着色。
- 3、水性色浆体系：乳液和钛白的含量越高，乳胶漆的保色性就越高，外墙中的乳液尽量选择高耐候性的种类（如纯丙、硅丙乳液等）
- 4、23 种基本颜色的色浆，几乎覆盖整个水性着色领域所需的色域空间。
- 5、可用于工厂大批量生产调色也可用于小包装产品的小批量调色；可按重量方式或体积方式加料。
- 6、该系列色浆中：不含对人体有害的重金属离子、基本无气味。

使用参考：

- 1、使用前需充分搅匀，避免产品因运输途中温度过高或储存时间过长后色浆出现分层，导致包装桶内的色浆产品上部和下部颜色不均匀而影响调色。
- 2、使用前先做相容性试验和调色试验，确定添加量。
- 3、未使用完的色浆要立即密封好，避免水份挥发或落入灰尘等杂物，影响下次使用。
- 4、请于 0-40℃阴凉通风件下存放。

免责声明：以上信息基于我司对产品的认识，我们力求正确与真实，但不做保证。用户对我司供应的产品有责任进行质量及安全试验，以验证是否适合所拟定的工艺及用途，由于用户对我司产品的应用非我司能控制，因而应由用户本身负责。