

Foamstability AG 2518

● 化学名称

水性体系发泡稳定剂

● 概述

Foamstability AG 2518 是阴离子表面活性剂，做发泡剂使用。主要应用在
高分子胶乳发泡体系中，可有效地提高发泡比。适用于水性聚丙烯
酸酯或者水性聚氨酯等需要发泡的涂料和油墨体系中。

● 技术数据/特性（不作为产品规格）

外观:	米白色至米黄色液体
气味:	产品特有气味
有效含量:	32%左右
pH 值 (10%溶液):	7.0-10.0
溶解性:	可以与水以任意比例混合分散
闪点:	不适用

● 推荐及使用

Foamstability AG 2518 主要应用在高分子胶乳发泡混合体系中，可有效地提高发泡比。在遮光涂层的稳泡体系中使用，Foamstability AG 2518 独特的分子结构可以增加胶乳泡沫的稳定性。并且，由于 Foamstability AG 2518 可以明显的降低胶乳的界面张力，因此可以帮助客户获得极

● 所有资料，包括配方均是真实的。但是客户必须要在自己的试验室或设备上试验来确认，供应商不能做出任何承诺。
客户必须遵守当地的专利法规。供货商有权对自己的产品进行改进，其规格有任何改动，恕不提前通知。

为细腻的泡沫结构。在一般发泡体系或半稳泡体系中使用，建议添加量为胶乳固体含量的 0.5%~1%。在稳泡体系中使用，建议添加量为胶乳固体含量的 3%~4%。

● 相容性

请避免与强酸及强氧化剂类物质混合。如客户需要将 Foamstability AG 2518 在本技术资料中未提及的体系中使用，建议先做试验以确认其相容性和稳定性。

● 安全

根据本公司的知识和经验，若按正常用途正确运输、储存和使用，Foamstability AG 2518 是无不良作用的。Foamstability AG 2518 对人体健康是无危害的。

● 说明

本说明书所提供的资料是基于我公司的知识和经验所编制，仅供客户参考，不作任何保证。客户在选择本公司产品时，应根据客户的具体条件，通过试验来决定所选产品的用法和用量。

● 储存

在储存温度 5℃~35℃ 之间的条件下，在原包装容器中，Foamstability AG 2518 的保质期为 12 个月。包装开启后，应尽快将产品用完，如无法一次用完，开启过的容器必需再仔细盖紧。如环境温度低于 0℃，在本产品的运输和储存中应注意防冻。

● 包装

30kgs/桶、200kgs/桶

- 所有资料，包括配方均是真实的。但是客户必须在自己的试验室或设备上试验来确认，供应商不能做出任何承诺。客户必须遵守当地的专利法规。供货商有权对自己的产品进行改进，其规格有任何改动，恕不提前通知。